

- Hoog vaste stofgehalte
- Gebruiksklaar
- Laag verbruik per m², minimale krimp
- Oplosmiddelvrij
- Zeer licht verwerkbaar
- Goed standvermogen van de lijmrillen
- Snelle sterkte opbouw
- Snelle doorharding

PRODUCT

Parketlijm P-D10 is een oplosmiddelvrije, dispersie parketlijm met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Geschikt voor het verlijmen van uitzettingsongevoelig parket op goed absorberende ondergronden en tapisvloeren op houten tussenvloeren.

SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN

Basis	: Vinylacetaat/Ethyleen homopolymeer
Uithardingssysteem	: fysische droging
Kleur	: bruin
Soortelijk gewicht	: 1,48 g/cm ³
Viscositeit	: 57.500 mPa.s
Open tijd/inlegtijd	: 30 - 45 minuten
Correctietijd tijd	: 25 - 30 minuten
Belastbaar	: min. 24u (met nagelen)
Belastbaar	: min. 48u (zonder nagelen)
Schuren na	: min. 24u (met nagelen)
	: min. 48 h (zonder nagelen)
Afscuifsterkte (DIN281b)	: > 5 N/mm ² hout/hout
Temperatuurbestendigheid	: -20 °C tot +70 °C (uitgehard)
Vaste stofgehalte	: 78%
Verbruik	: 800 - 1000 g/m ² afhankelijk van de ondergrond en lijmkam
Min. Verwerkingstemperatuur	: 15 °C

ATTENTIE

Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 20 °C/65% Rh en een houtvochtigheid van 10%. Afwijkende omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg.

TOEPASSING

Parketlijm P-D10 is uitermate geschikt voor het verlijmen van vele soorten houten vloeren zoals mozaïekparket, planken-, of laminaatparket (tot max. 250 x 50 mm), lamelparket, tapis 6-8 mm (in combinatie met nagelen), meerlaags of kant en klaar parket. Niet geschikt voor het verlijmen van beuken, vochtgevoelig en exotisch hout. Geschikt voor gebruik op tussenvloeren van hout, spaanplaat of OSB-plaat (icm nagelen).

ONDERGRONDEN

Alvorens het parket gelegd wordt dient de vochtigheid van de ondergrond gemeten te worden. Het resterend vochtgehalte dient hierbij in overeenstemming met de door de vloerproducent voorgeschreven waarde te zijn (doorgaans max. 2% voor cementdekvloeren). Parketlijm P-D10 niet gebruiken op anhydriet-, en magnesiumhoudende ondergronden. Gebruik hiervoor Frencken Parketlijm P-E90. De Parketlijm P-D10 dient aangebracht te worden op een druk- en vormvaste, schone, blijvend droge en stof- en vetvrije ondergrond. Onregelmatigheden kunnen de hechting nadelig beïnvloeden. Deze dienen bij voorkeur mechanisch verwijderd te worden door bijv. schuren of stralen.

Het is aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

VERWERKING

Parketlijm P-D10 voor gebruik eerst op kamertemperatuur laten komen. Breng de lijm met behulp van de fijngetande lijmkam N°3 op de ondergrond aan. Breng hierbij niet meer lijm aan op de ondergrond dan het gedeelte wat binnen ca. 30 min. met parket dichtgelegd kan worden. Het parket met een schuivende beweging in de lijm plaatsen en aankloppen met een rubber hamer. Houd bij plaatsing van parket altijd een ruimte van 1 tot 1,5 cm aan tussen de muur, rondom pilaren of uitstekende delen, en het parket.

Eventueel het gelegde parket verzwaren. In het geval van het verlijmen van tapis op een houten ondervloer dan wel tussenvloer dient deze tevens genageld te worden. Na minimaal 48 uur kan het parket opgeschuurd en behandeld worden. In het geval van verlijmd en genageld tapis is dit minimaal 24 uur.

Parketlijm P-D10 kan, voordat uitharding heeft plaatsgevonden, met water van parket en gereedschap verwijderd worden. Uitgeharde lijm kan mechanisch verwijderd worden.

AANDACHTSPUNTEN VOOR VERWERKING

Het parket dient geacclimatiseerd te zijn en tussen 7 en 11% vocht te bevatten. Voor het verlijmen de volgende ideale omstandigheden in acht nemen:

- relatieve luchtvochtigheid tussen 40% en 75%
- vloertemperatuur tussen 15 °C en 20 °C
- lijmt temperatuur minimaal 15 °C

Om vervorming te voorkomen, het parket in de originele verpakking bewaren tot het moment waarop dit geplaatst gaat worden.

MILIEUASPECTEN

Door de samenstelling van het product gelden er geen beperkingen ten aanzien van opslag, handling en verwerking. Voor gedetailleerde informatie kunt u een Material Safety Data Sheet (MSDS) opvragen.

» VERVOLG OP VOLGENDE PAGINA



PARKETLIJM P-D10

Frencken
LIJMEN SINDS 1901

OPSLAG, HOUDBAARHEID EN TRANSPORT

Parketlijm P-D10 is in ongeopende verpakking 24 maanden houdbaar en dient koel en vorstvrij te worden opgeslagen. Transport tijdens vorstperiode is mogelijk. Resten en reinigingsmiddel dienen te worden ingeleverd bij de plaatselijke (gemeentelijke) dienst voor klein chemisch afval.

HOUDBAARHEID VERPAKKING:

Op de verpakking staat een 7-cijferige codering. Deze geeft de houdbaarheidsdatum (Best Before) aan en wordt als volgt gelezen:

Voorbeeld: BB1403001
14 = 2014 houdbaarheidsjaartal
03 = maart houdbaarheidsmaand
001 = interne code

VERPAKKING

verpakking	artikelnummer	verpakt per
emmer 15 kg	79080	1



Primer/ Lijmwijzer	Ondergrond					
	Houtsoort	Beton -cement vloer	Anhydrietvloer	Egaline	Onderparket	Tegelvloer
normaal inheems <small>(europees eiken, amerikaans wit eiken, europees noten, eiken, esdoorn, kastanje, olm, iep)</small>	Surface + P-D10 Surface + 2K P-U70 P-E75 PLUS P-E90	Surface + 2K P-U70 P-E75 PLUS P-E90	Surface + P-D10 2K P-U70 P-E75 PLUS P-E90	P-D10 2K P-U70 P-E75 PLUS P-E90	Surface + 2K P-U70 P-E75 PLUS P-E90	Deep Primer + P-D10 Deep Primer + 2K P-U70 Deep Primer + P-E75 PLUS Deep Primer + P-E90
Vochtgevoelig <small>(amerikaans rode eik, amerikaans esdoorn, beuken, haagbeuken, essen, kersen, berk)</small>	Surface + P-D10 Surface + 2K P-U70 P-E75 PLUS P-E90	Surface + 2K P-U70 P-E75 PLUS P-E90	2K P-U70 P-E75 PLUS P-E90	2K P-U70 P-E75 PLUS P-E90	Surface + 2K P-U70 P-E75 PLUS P-E90	Deep Primer + 2K P-U70 Deep Primer + P-E75 PLUS Deep Primer + P-E90
Naaldhout <small>southern pine, pitch pine, denen, grenen, lariks, vuren)</small>	Surface + P-D10 Surface + 2K P-U70 P-E75 PLUS P-E90	Surface + 2K P-U70 P-E75 PLUS P-E90	2K P-U70 P-E75 PLUS P-E90	2K P-U70 P-E75 PLUS P-E90	Surface + 2K P-U70 P-E75 PLUS P-E90	Deep Primer + 2K P-U70 Deep Primer + P-E75 PLUS Deep Primer + P-E90
Tropisch <small>(afromosia, meranti, merbau, sucupira, mahonie, dark red, wengé, teak)</small>	Surface + P-D10 Surface + 2K P-U70 P-E75 PLUS P-E90	Surface + 2K P-U70 P-E75 PLUS P-E90	2K P-U70 P-E75 PLUS P-E90	2K P-U70 P-E75 PLUS P-E90	Surface + 2K P-U70 P-E75 PLUS P-E90	Deep Primer + 2K P-U70 Deep Primer + P-E75 PLUS Deep Primer + P-E90

LET OP!

- * Gebruik bij vochtige ondergronden (> 2% vocht) altijd Frencken 2-Block Primer.
- * Gebruik P-D10 nooit in combinatie met vloerverwarming.
- * Gebruik P-D10 niet bij vochtige ondergronden (> 2% vocht).
- * Gebruik voor ongelijke vloeren bij voorkeur 2K P-U70 of P-E90.
- * Gebruik P-E75 niet bij massief parket breder dan 15 cm

PARKETLIJM P-D10

VLOERPRODUCTEN PARKETLIJM