

- Blijvend hoogelastisch
- Goed standvermogen van de lijmrillen
- EC1 R PLUS label/ Zeer emissie-arm
- Water- en oplosmiddelvrij
- Geluidsisolerend en trillingsdempend
- Geschikt voor vloerverwarming
- Makkelijk verwerkbaar
- Geen primer nodig voor de meeste ondergronden
- 12 maanden houdbaar

PRODUCT

Parketlijm P-E75 PLUS is een universeel inzetbare 1 componenten, snel uithardende elastische parketlijm. Uitermate geschikt voor het verlijmen van meerlaags of kant-en-klaar parket alsmede massief parket op geschikte ondergronden.

Parketlijm P-E75 PLUS is voorzien van het EC1 PLUS label en voldoet aan NEN-EN 14293: Lijmen voor het hechten van parket op een ondervloer.

SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN

Basis	: MS Polymeer
Aantal componenten	: 1
Uithardingssysteem	: chemische uitharding
Soortelijk gewicht (20 °C)	: ca. 1,83g/cm ³
Viscositeit	: 70.000 mPa.s
Open tijd/inlegtijd	: ca. 25 - 30 min.
Correctietijd	: ca. 25 - 30 min.
Belastbaar na	: min. 8 uur
Schuren/ lakken na	: min. 24 uur
Afschuifsterkte hout-hout (EN14293)	: > 1,7 N/mm ²
Temperatuurbestendigheid	: -40 °C tot +90 °C (uitgehard)
Kleur	: licht beige

ATTENTIE

Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 20 °C/65% Rh en een houtvochtigheid van 10%. Afwijkende omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg.

TOEPASSING

Parketlijm P-E75 PLUS is een universele inzetbare, water- en solventvrije polymeerlijm. Uitermate geschikt voor het binnenshuis verlijmen van ondervloeren (mozaïk, spaanplaatbroodjes), lamelparket, meerlaags of kant-en-klaar parket, laminaatparket en massief parket.

Parketlijm P-E75 PLUS kan zowel op zuigende als niet zuigende ondergronden worden gebruikt en is tevens geschikt voor vloerverwarming. Bij verlijming van voorbehandelde vloeren en houtsoorten welke een hoog gehalte aan oliën bevatten altijd eerst onze technische adviseurs raadplegen.

ONDERGROND

Parketlijm P-E75 PLUS is geschikt voor gebruik op zuigende en niet-zuigende ondergronden zoals o.a. anhydriet, zandcementdekvloeren, deklagen in beton, egalisatiemiddelen, hout, spaanplaat en OSB-plaat, alsmede verwarmde vloeren.

De ondergrond moet vast, schoon, droog en vrij van stof zijn. Onregelmatigheden zoals bijv. oude lijmresten kunnen de hechting nadelig beïnvloeden. Deze dienen bij voorkeur mechanisch verwijderd te worden. Indien de ondervloer niet egaal is kunnen grote oneffenheden weggewerkt worden met **Frencken** Vloeregalisatie VE90.

Zeer poreuze ondergronden kunnen na technisch advies behandeld worden met **Frencken** Hechtprimer.

Poederige/ korrelige ondergronden kunnen na technisch advies behandeld worden met **Frencken** Deep Primer.
Vochtgevoelige ondergronden kunnen na technisch advies behandeld worden met **Frencken** 2-Block Primer.

Bij het verlijmen op oude tegelvloeren dienen deze altijd ontvet te worden. Indien noodzakelijk de ondervloer tegen optrekkend vocht afdichten met **Frencken** 2-Block primer.

Parketlijm P-E75 PLUS is tevens geschikt voor het plaatsen van vochtgevoelig hout op zwak zuigende ondergronden.

Voordat het parket geplaatst wordt dient de vochtigheid van de ondergrond middels en Carbidmeter of digitale vochtmeter gemeten te worden.

Het resterend vochtgehalte dient hierbij in overeenstemming met de door de vloerproducent voorgeschreven waarde te zijn:

- beton: max. 2,0% (vloerverwarming max. 1,5%)
- anhydriet : max. 0,5% (vloerverwarming max. 0,3%)

Een voorbehandeling met primer is meestal niet noodzakelijk en kan de hechting van Parketlijm P-E75 PLUS zelfs negatief beïnvloeden. Bij twijfel altijd onze technische adviseurs raadplegen.

We adviseren u op elke ondergrond altijd eerst een hechtingstest uit te voeren.

VERWERKING

Ondergronden eerst droog, stof- en vetvrij maken. Het te plaatsen parket dient enige dagen voor plaatsing in betreffende ruimte te acclimatiseren. Om vervorming van het parket te voorkomen, het parket in de originele verpakking laten zitten tot het moment waarop dit geplaatst gaat worden

Parketlijm P-E75 PLUS dient met een getande lijmkam gelijkmatig op de ondergrond aangebracht te worden. Aanbevolen lijmkammen (afhankelijk van de ondergrond en het te verlijmen parket) zijn:



Frencken lijmkam B11 (grofgetand) wordt aanbevolen, indien het parket kleiner is dan 60 mm breed bij 300mm lang wordt **Frencken** lijmkam B3 (fijngetand) aanbevolen. Breng hierbij niet meer lijm aan op de ondergrond dan het gedeelte wat binnen 30 min. met parket dichtgelegd kan worden. De parketdelen dienen zonder wachttijd in de verse lijmrillen gedrukt te worden. Parket met een schuivende beweging in de lijm plaatsen en eventueel aankloppen. Houd bij plaatsing van parket altijd een ruimte van 1 tot 1,5 cm aan tussen de muur, rondom pilaren of uitstekende delen, en het parket. Na minimaal 24 uur kan het parket opgeschuurd en behandeld worden.

Parket	Maximale afmeting parket breedte mm. x dikte mm.
massief	150 x 12
meerlaags	220 x 16

Parketlijm P-E75 PLUS kan, voordat uitharding heeft plaatsgevonden, met **Frencken** Verdunning K of **Frencken** Reinigingsdoekjes van parket en gereedschap verwijderd worden. Uitgeharde lijm kan mechanisch worden verwijderd. (volgen s TKB-6 op aanvraag verkrijgbaar).

» VERVOLG OP VOLGENDE PAGINA



PARKETLIJM P-E75 PLUS

Frencken
LIJMEN SINDS 1901

VERBRUIK

VERBRUIK (IN G/M²)

B3	B11
ca. 800	ca. 1200

BELANGRIJK

Het parket dient geacclimatiseerd te zijn en tussen 7 en 11% vocht te bevatten. Voor het verlijmen de volgende ideale omstandigheden in acht nemen:

- luchttemperatuur tussen maximaal 65%
- vloertemperatuur tussen 15 °C en 20 °C
- lijmt temperatuur minimaal 15 °C

MILIEUASPECTEN

Door de samenstelling van het product gelden er geen beperkingen ten aanzien van opslag, handling en verwerking. Voor gedetailleerde informatie kunt u een Material Safety Data Sheet (MSDS) opvragen.

OPSLAG, HOUDBAARHEID EN TRANSPORT

Parketlijm P-E75 PLUS is in ongeopende verpakking 12 maanden houdbaar en dient koel en vorstvrij te worden opgeslagen. Transport tijdens vorstperiode is mogelijk. Resten en reinigingsmiddel dienen te worden ingeleverd bij de plaatselijke (gemeentelijke) dienst voor klein chemisch afval.

HOUDBAARHEID VERPAKKING:

Op de verpakking staat een 7-cijferige codering. Deze geeft de houdbaarheidsdatum (Best Before) aan en wordt als volgt gelezen:

Voorbeeld: BB1403001
14 = 2014 houdbaarheidsjaartal
03 = maart houdbaarheidsmaand
001 = interne code

VERPAKKING

Verpakking	artikelnummer	Verpakt per
emmer 15 KG	79043	1 emmer



Primer/ Lijmwijzer	Ondergrond					
	Beton -cement vloer	Anhydrietvloer	Egaline	Onderparket	Tegelvloer	Poederende ondergronden
normaal inheems (europees eiken, amerikaans wit eiken, europees noten, eiken, esdoorn, kastanje, olm, iep)	Surface + P-D10 Surface + 2K P-U70 P-E75 PLUS P-E90	Surface + 2K P-U70 P-E75 PLUS P-E90	Surface + P-D10 2K P-U70 P-E75 PLUS P-E90	P-D10 2K P-U70 P-E75 PLUS P-E90	Surface + 2K P-U70 P-E75 PLUS P-E90	Deep Primer + P-D10 Deep Primer + 2K P-U70 Deep Primer + P-E75 PLUS Deep Primer + P-E90
Vochtgevoelig (amerikaans rode eik, amerikaans esdoorn, beuken, haagbeuken, essen, kersen, berk)	Surface + P-D10 Surface + 2K P-U70 P-E75 PLUS P-E90	Surface + 2K P-U70 P-E75 PLUS P-E90	2K P-U70 P-E75 PLUS P-E90	2K P-U70 P-E75 PLUS P-E90	Surface + 2K P-U70 P-E75 PLUS P-E90	Deep Primer + 2K P-U70 Deep Primer + P-E75 PLUS Deep Primer + P-E90
Naaldhout (southern pine, pitch pine, denen, grenen, lariks, vuren)	Surface + P-D10 Surface + 2K P-U70 P-E75 PLUS P-E90	Surface + 2K P-U70 P-E75 PLUS P-E90	2K P-U70 P-E75 PLUS P-E90	2K P-U70 P-E75 PLUS P-E90	Surface + 2K P-U70 P-E75 PLUS P-E90	Deep Primer + 2K P-U70 Deep Primer + P-E75 PLUS Deep Primer + P-E90
Tropisch (afromosia, meranti, merbau, succupira, mahonie, dark red, wengé, teak)	Surface + P-D10 Surface + 2K P-U70 P-E75 PLUS P-E90	Surface + 2K P-U70 P-E75 PLUS P-E90	2K P-U70 P-E75 PLUS P-E90	2K P-U70 P-E75 PLUS P-E90	Surface + 2K P-U70 P-E75 PLUS P-E90	Deep Primer + 2K P-U70 Deep Primer + P-E75 PLUS Deep Primer + P-E90

LET OP!

- * Gebruik bij vochtige ondergronden (> 2% vocht) altijd Frencken 2-Block Primer.
- * Gebruik P-D10 nooit in combinatie met vloerverwarming.
- * Gebruik P-D10 niet bij vochtige ondergronden (> 2% vocht).
- * Gebruik voor ongelijke vloeren bij voorkeur 2K P-U70 of P-E90.
- * Gebruik P-E75 niet bij massief parket breder dan 15 cm

